

TZSP PINTURA PARA CANCHAS

DESCRIPCIÓN

Pintura para canchas deportivas en base acuosa, formulada con resinas sintéticas, cargas y pigmentos resistentes a la radiación solar, impermeable, con un excelente anclaje a pisos de concreto y diseñada para estar expuesta a la intemperie. Se puede fabricar en dos acabados: liso o texturizado.

USOS Y VENTAJAS

- Producto ecológico, base agua no contiene solventes
- Se utiliza principalmente en canchas de tenis, pero se puede utilizar para otro tipo de canchas deportivas como futbol rápido, baseball, pisas para trotar o en andadores.
- Colores resistentes a la radiación solar, no se decoloran
- Lavable y de fácil mantenimiento
- Fácil aplicación
- Muy resistente a la abrasión.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

Superficie nueva. Para un área de concreto nueva, sin ningún sellador anterior, lavar perfectamente con abundante agua y un poco de jabón para eliminar restos de membrana de curado y evitar una falsa adherencia.

En caso de identificar sobre la cancha grietas, se deben de reparar antes de la aplicación. Se puede utilizar un cemento plástico para resanar la superficie.

Verificar que la superficie de la cancha tenga la nivelación adecuada y que no se formen charcos o espejos de agua. En caso de presentar esa

superficie irregular se debe de nivelar antes de la aplicación.

El primer paso es la preparación de un primario o "sellado" de la superficie, que se realiza con el mismo material TZSP, haciendo una dilución de 1:1 en volumen, una parte de agua por una parte de producto. Se aplica con una brocha o un rodillo para que sea uniforme. Esperar a que seque completamente el primario.

Para la primera mano de la aplicación se puede diluir el producto con agua limpia entre un 5% a un 10% máximo. Una vez que ha secado la primera mano se puede aplicar la segunda mano, de preferencia sin diluir el producto.

Mantenimiento o repaintado de canchas. Realizar una inspección sobre el recubrimiento anterior, poner especial cuidado en las partes que puedan estar sueltas, que se detecte una falsa adherencia, fisuras y oquedades.

Eliminar todas las partes sueltas, con ayuda de una espátula o un cepillo de alambre. Reparar todas las fisuras y llenar todas las oquedades, de tal manera que la superficie quede nuevamente nivelada, evitando encarcamientos.

Realizar los mismos pasos de aplicación: preparación de un primario con el mismo producto haciendo una dilución 1:1 en volumen con agua limpia, dejar secar y aplicar de forma uniforme la primera mano de la pintura utilizando una dilución de no más del 10%. Una vez completamente seca la superficie aplicar la segunda mano de forma uniforme y en un solo sentido.

TZSP PINTURA PARA CANCHAS

PROPIEDADES TÉCNICAS

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO ASTM
Colores	Blanco, Verde, Rojo y Azul	
Apariencia	Líquido	
Inflamabilidad	NO	
Toxicidad	NO	
Sólidos [%]	60-62	D-2369
pH	8.0 – 8.5	E-70
Viscosidad Brookfiel [cps]	25,000 – 30,000	D-2169
Densidad [gr/cc]	1.38 – 1.39	D-70
Tiempo de Secado Tacto [min]	30 - 40	D-1640
Tiempo de Secado Total [min]	2 Hr	D-1640
Poder Cubriendo	Bueno	D-3258
Rendimiento [m²/lt]	1.5 – 2	
Estabilidad	6 meses	

ALMACENAMIENTO

Almacenar el envase cerrado en un lugar fresco, seco y evitar la radicación solar y la intemperie. Se recomienda utilizar el producto, antes de 6 meses. En caso de abrir una cubeta y tener material sobrante, procurar cerrar lo mejor posible el envase y utilizarlo lo antes posible, para evitar que el material afecte sus propiedades.

PRESENTACIÓN

Cubeta 19 lt

RECOMENDACIONES

Realizar su aplicación del producto preferentemente en la mañana, para evitar que la superficie quede expuesta a la radicación solar y se encuentre a una alta temperatura, porque puede afectar el tiempo de secado del recubrimiento.

No aplicar sobre superficies encharcadas. El producto puede ser aplicado sobre superficies húmedas, pero no en exceso, sin afectar el desempeño del producto.

No aplicar en días lluviosos o bien con amenaza de lluvia antes de 2 horas.